

住宅用断熱材としての位置付け

カネ力資料より

区分	A	B	C	D	E	F
熱伝導率 (W/m・K)	0.052～ 0.046	0.045～ 0.041	0.040～ 0.035	0.034～ 0.029	0.028～ 0.023	0.022以下
押出法ホリスチレンフォーム	—	—	1種	2種	3種	—
ビーズ法ホリスチレンフォーム	—	4号	1, 2, 3号	特号	—	—
グラスウール	10K以上	16K以上	24K以上	—	—	—
ロックウール	—	—	住宅用	—	—	—
ポリエチレンフォーム	—	B種	A種	—	—	—
ウレタンフォーム	—	—	—	—	硬質板 現場発泡	—
フェノールフォーム	—	—	2種1号	1種1号、2号、 2種2号	—	高性能板