

1. 石綿含有建築材料の商品名

建築物等の解体等において石綿を飛散させないために、石綿含有建築材料の調査が必要である。そこで、石綿含有建築材料の商品名および使用箇所について調査を行った。調査にあたっては、国交省／経産省の石綿含有建材データベース、関係各団体、各メーカーの資料およびホームページを参考にした。

特に、成形板の商品名については、(一財)建築保全センター発行の平成25年版建築改修工事監理指針から引用した。しかし、石綿含有製品は非常に幅広く、さらにはメーカーの廃業等もあるため、すべては網羅できていないと考えられる。建築物の各部位と一般的に使用される可能性がある石綿含有建築材料を表 1. 1 に、石綿含有建築材料の商品名（成形板）、石綿の種類、使用時期および使用量を表 1. 2 に示す。

なお、商品によっては、同じ名称で無石綿製品を販売している場合があるので注意を要する。

表 1. 1 石綿含有建築材料の使用部位別一覧表

使用部位	石綿含有建築材料の種類
内壁，天井	石綿含有スレートボード，石綿含有けい酸カルシウム板第一種 石綿含有パーライト板，石綿含有スラグせっこう板 石綿含有パルプセメント板，石綿含有ソフト巾木
内壁・天井の吸音・断熱	石綿含有ロックウール吸音天井板 吹付け石綿，石綿含有吹付けロックウール 石綿含有吹付けパーミキュライト，石綿含有吹付けパーライト
天井の結露防止	石綿含有屋根用折版裏断熱材
床	石綿含有ビニル床タイル，石綿含有フリーアクセスフロア材
外壁，軒天	石綿含有窯業系サイディング，石綿含有押出成形セメント板 石綿含有スレートボード，石綿含有スレート波板 石綿含有けい酸カルシウム板第一種
鉄骨の耐火被覆	吹付け石綿，石綿含有吹付けロックウール 石綿含有耐火被覆板，けい酸カルシウム板第二種
屋根	石綿含有スレート波板，石綿含有住宅屋根化粧スレート
煙突	石綿セメント円筒，石綿含有煙突用断熱材

表 1.2 石綿含有成形板の商品名と製造時期

(国土交通省/経済産業省「石綿（アスベスト）含有建材データベース」（平成25年2月版）から引用）

石綿の種類 白石綿：クリソタイル、その他（茶：アモサイト、青：クロシドライト）

一般名	商品名（型番・品番）	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考
					白石綿	その他	
石綿含有 スレートボード フレキシブル板	浅野フレキシブルボード	1958	2000	10~20	○	1978-1985 茶併用	
	朝日フレキシブルボード	1957	1987	10~20	○		
	アスクフレキシブルボード	1987	2000	10~20	○		
	A & Aフレキシブルボード	2000	2004	10~20	○		
	大嶽フレキシブル板	1971	1987		○		
	フレキラF	1966	2001	約17	○		
	FAボード	1982	2000	約17	○		
	FKボード	1986	2002	約15	○		
	ノザワフレキシブルシート	1953	2004	15	○		
	三菱フレキシブルボード	1958	2001	12~25	○		
	山王フレキシブルボード	1967	2000	15	○		
	四国浅野フレキシブル板	1975	2000	10~20	○	1981-1983 茶併用	
	中越フレキシブルボード	1972	2003	15	○		
	ウベフレキシブルボード	1961	1997	10~15	○		
	ディックハイフネン	1974	2004	10~15	○		
	スーパーライト	1978	1991	10~15	○		
	不燃サニー	1972	1992	10~15	○		
	山王カラーフレキRF	1967	2004	5以下	○		
	ステンド#300	1965	2004	10~20	○		
	ロイヤルサイディング	1972	1976	15	○		
	カラーベストシングル	1960	1978	16~22	○		
	カラーシート	1961	1976	16~22	○		
	カラートップ	1963	1984	16~22	○		
	梨地シート	1965	1977	16~22	○		
	不燃サイディング	1967	1977	5~10	○		
	エンボスサイディング	1976	1993	5~15	○		
	パーマトン	1971	1993	5~15	○		
	レックストン	1978	1984	15	○		
カラーベストニューシングル	1978	1989	16~22	○			
石綿含有 スレートボード 平板	浅野パネルボード	1935	2000	7~15	○	1978-1985 茶併用	
	朝日平板	1935	1987	6~15	○		
	アスク平板	1987	2000	6~15	○		
	A & Aパネルボード	2000	2004	6~15	○		
	大嶽大平板	1971	1987		○		
	フレキラS	1966	2000	約12	○		
	ノザワ平板	1931	1985	10	○		
	三菱平板	1958	1993	10~20	○		
	山王大平板	1967	2000	15	○		
	四国浅野パネルボード	1971	2000	10~14	○	1981-1983 茶併用	
	中越大平板	1972	2003	5~15	○		
	ウベ平板	1961	1997	10~15	○		
	石綿含有 スレートボード 軟質板	浅野ライトボード	1951	2000	10~15	○	1978-1985 茶併用
ASボード		1958	2000	10~15	○		
大嶽軟質板		1971	1987		○		
フレキラN		1966	1980	約12	○		
ノザワアスベニア		1955	1980	10	○		
三菱アスベストベニヤ		1958	1992	10~20	○		
四国浅野ライトボード		1971	2000	10~15	○	1981-1983 茶併用	
ウベ軟質板		1961	1997	10~15	○		
ノダ不燃火の守		1980	1982	12	○		
石綿含有 スレートボード 軟質フレキシブル板	朝日セットボード#101	1972	1987	10~20	○		
	アスクセットボード#101	1987	2000	10~20	○		
	ノザワハイバーム	1973	2004	15	○		
石綿含有 スレートボード その他	浅野スタックボード	1953	1958	10~20	○		
	浅野アスベストスラブ	1958	2000	10~20	○	1978-1985 茶併用	
	ハーケルボード	1968	2000	10~20	○		
	朝日ガードパネル	1973	1987	10~20	○		
	アスクガードパネル	1987	2000	10~20	○		
	A & Aガードパネル	2000	2004	10~20	○		
	NKトップボード	1975	1982	約12	○		
	カラーNKトップボード	1976	1982	約20	○		
	ビニNKトップボード	1976	1982	約20	○		
	ノザワAC-FS	1986	2004	約22	○		
	ノザワバームライト	1971	2001	20	○		
	ハイバート	1998	2001	約22	○		
	ノザワタフベスト	1981	2004	15	○		
	ノザワバイタルレックス	1985	2001	15	○		
	朝日耐火野地板	1986	1987	4	○		
	アスク耐火野地板	1987	2000	3~5	○		
	A & A耐火野地板	2000	2004	4	○		
	パラベットガード用PGボード（繊維混入セメントケイ酸カルシウム板）	1993	2001	4	○		

一般名	商品名 (型番・品番)	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考
					白石綿	その他	
石綿含有 スレートボード その他	不燃壁	1988	1999		○		
	カラーフレキラ						
	ビニスレート	1976	1988	約17	○		
石綿含有 スラグせっこう板	アートタイル	1987	2002	5以下	○		
	カベスターデラックス	1982	2000	15	○		
	カベスタースペシャル	1983	1992	4	○		
	カベタイル (台所・洗面用)	1984	1995	5	○		
	ジーエー	1980	1997	12	○		
	ジーエーL	1988	1999	約4.5	○		
	浅野パブリード	1998	2000	5	○		
	浅野パブリードS	1999	2000	7~10	○		
	バンバン	1978	1981	4	○		
	フレキバンバン	1980	1981	20	○		
	アスレスボード	1979	2003	5以下	○		
	エトリート	1977	1992	10~20	○		
	サンワカルサイト	1983	2001	4	○		
	サンワSGパネル	1983	2001	4	○		
	ヘルシーボード	1982	2003	4	○		
	エトリートエクセルボード	1993	2000	2	○		
	エトリートエクセルボードS	1993	2000	1~5	○		
	スーパーハーディサイディング ニュー・マイティン・ボード	1983					
	石綿含有 パルプセメント板	フジハイ	1975	1992	5	○	
防火ライト		1965	1995	3	○		
NKボード		1975	1977	約20	○		
サンワボード		1961	2001	6	○		
中越防火板		1972	1998	5以上	○		
スーパーライト		1978	1991	10~15	○		
新生ボード		1970	2003	4以上	○		
アサヒ防火板		1970	—				
富士ハイボード		1976	1977	15	○		
FAボードA		1984	2003	12	○		
FAボードB	1975	1989	4	○			
石綿含有けい酸 カルシウム板 第一種	浅野ハイラック	1971	1992	3~20	○	1980-1987 茶併用	
	浅野ハイラック (特注品)	1992	2000	3~8	○		
	ハイラック (特注品)	2000	2002	3~8	○		
	アスベストン	1969	1992	3~20	○	1978-1992 茶併用	
	アスベストンF	1975	1992	3~20	○	1980-1992 茶併用	
	プライシリカ	1974	1992	3~10	○	茶併用	
	ハイベスト	1962	1992	15~22	○		
	中越ケイカル板 (ボード)	1989	1998	5~15	○	1989-1993 茶併用	
	中越ラックス	1989	1998	5	○	1989-1993 茶併用	
	のき天ボード	1981	1992	10~20	○	茶併用	
	アスベストラックス	1960	1977	10~20	○	茶併用	孔あき吸音板・貫通板あ
	ニチアスラックス	1977	1992	10~20	○	茶併用	孔あき吸音板・貫通板あ
	NPラックス	1974	1992	10~20	○	茶併用	
	ラックスD	1978	1990	5~15	○	茶併用	
	アスラックス	1977	1991	10~20	○	茶併用	
	ホームタイル	1983	1991	10~20	○	茶併用	
	ホームラックス	1972	1992	10~20	○	茶併用	
	アスファイヤー	1974	1976	13~15	○		
	ケイカレックス	1985	1992	10	○		
	ヒシラック井70	1972	1992	10~15	○	一部茶併用	
	ヒシラック井100	1972	1997	10~15	○		
	ヒシライト	1977	1997	5~10	○	1977-1993 一部茶併	
	ファステン	1986	1997	15~25	○		
	ラックス	1972	1991	15以下	○	茶併用	
	カベサイトF-不燃	1978	1991	15以下	○	茶併用	
	カベサイトL	1976	1982	15以下	○	茶併用	
	カベサイトM	1986	1991	5以下	○	茶併用	
	防火軒天井ボード	1978	2002	5以下	○	1978-1991 茶併用	
	防火破風板・不燃造作材	1985	2002	5以下	○		
	アイカセーフネン16	1985	1992	3~20	○		
	アストップ	1970	1975	60~70	○		
	ニチアスパネルL	1960	1992	10~20	○		
	ニチアスパネルS	1960	1992	10~20	○		
	防火のき天	1987	1990	5~15	○	茶併用	
グラサル	1973	1997	11~13	○			
ディックフネン	1973	1993	9~13	○			
ディックフネンS	1986	1994	9~13	○			
ケイカレックス	1985	1992	10	○			
石綿含有 石膏ボード	不燃シルク	1971	1986	1.5	○		
	プラストーンエース	1971	1986	1.5	○		
	エースボード	1971	1986	1.5	○		
	不燃タイガーボード9	1972	1986	2	○		表面側にアスベスト含有紙を使用
	不燃ジブトーン	1972	1986	2	○		
	不燃マーブルトーン	1972	1986	2	○		

一般名	商品名 (型番・品番)	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考	
					白石綿	その他		
石綿含有 石膏ボード	準不燃タイガートーン	1970	1984	1	○		裏面側にアスベスト含有紙使用	
	ニュータイガートーン	1975	1984	1	○			
	15mm厚ガラス繊維網入り石膏ボード	1976	1986	5	○			
	三菱石膏ニュースノウトーン (チェリ)	1979	1982	約 1.5	○		天井板 表面印刷塗料にアスベストを混合	
	三菱石膏ニュースノウトーン (トラパーチン)	1979	1982	約 1.5	○			
石綿含有 その他パネル・ ボード	浅野エフジボードH	1977	1992	5	○		繊維補強石膏板	
	ネオジーボード	—	2000	4	○		繊維補強石膏板	
	カベロック	1971	1985	2	○		岩綿系壁ボード	
	断熱カベモード防火	1982	1986	2	○		岩綿系壁ボード	
	ダイロック	1976	1986	2~3	○		岩綿系壁ボード	
	オトカベ	1985	1986	2	○		岩綿系壁ボード	
	浅野インシュレーションパネル	1956	1990	10~20	○			
	浅野エレクトロボード	1956	1963	10~20	○			
	浅野エレクトロパネル	1963	1968	10~20	○			
	浅野サーモニーパネル	1967	1979	10~20	○			
	浅野制振パネル	1982	2000	10~20	○	1982-1985 茶併用		
	A & A 制振パネル	2000	2004	10~20	○			
	朝日コルゲートインパネル	1966	1980	5	○			
	朝日サーモニーパネル	1966	1979	10~20	○			
	朝日耐火パネルM	1967	1987	10~20	○			
	朝日耐火パネルW	1967	1987	10~20	○			
	アスク耐火パネルM	1987	2000	10~20	○			
	アスク耐火パネルW	1987	2000	10~20	○			
	朝日フェザーパネル	1967	1987	10~20	○			
	朝日エバーライトパネル	1977	1987	10~20	○			
	朝日ダムパネル	1977	1987	10~20	○			
	アスクフェザーパネル	1987	2000	10~20	○			
	アスクエバーライトパネル	1987	2000	10~20	○			
	アスクダムパネル	1987	2000	10~20	○			
	浅野アモパネル	1968	2000	10~20	○	1978-1985 茶併用		
	耐火アモパネル	2000	2004	10~20	○			
	耐火MRパネル	2000	2004	10~20	○			
	ウベサンドイッチパネル	1970	1997	10~15	○			
	モクモウインシュライト	1954	2002	7	○			
	サンドイッチインシュライト	1954	2004	5	○			
	スタイロフォームインシュライト	1954	1999	14	○			
	石綿含有 スレート波板 大波板	浅野大波スレート	1936	2000	6~15	○	1970-1974青併用 1975-1982青・茶併用 1983-1986茶併用	
		朝日大波スレート	1953	1987	6~15	○		
アスク大波スレート		1987	2000	6~15	○			
A & A 大波板		2000	2004	6~15	○			
大嶽大波スレート		1971	2003		○			
四国浅野大波板		1971	2004	6~15	○	1974-1982 青併用		
第一大波板		1940	1981		○			
東京大波板		1955	2004	5~15	○			
ノザワ大波		1931	2004	10	○			
三菱大波板		1957	2003	10~20	○			
三重大波スレート		1962	2004	10	○			
大和大波スレート		1969	2004	7~10	○			
横浜大波板		1970	1998	10	○			
ウベ大波スレート		1950	2004	10~13	○			
東洋大波スレート		—	1982	10~13	○			
東洋波形RFスレート (大波)		1969						
ハイトップスレート大波			1982	12~13	○			
ウベストロングスレート		1967	2004	10~25	○			
ウベ大波スレート		1950	2004	10~13	○			
スタック大波板		1954	2000	6~15	○			
アスクパワースレート		1987	2000	15~25	○			
パワースレート		2000	2004	15~25	○			
ハイトップスレート大波			1982	12~13	○			
ウベカラー (カラー品)		1960	2004	10~20	○			
浅野大波板 (カラー品)		1936	2000	6~15	○	1970-1974青併用 1975-1982青・茶併用 1983-1986茶併用		
スタック波板 (カラー品)		1954	2000	6~15	○			
朝日大波スレート (カラー品)		1953	1987	6~15	○		朝日ステンド波形スレート (大波)	
アスク大波スレート (カラー品)		1987	2000	6~15	○		アスクステンド#300 波板 (大波) ステンド大波スレート	

一般名	商品名 (型番・品番)	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考
					白石綿	その他	
石綿含有スレート波板 大波板	アスクパワースレート (カラー品)	1987	2000	15~25	○		ステンドパワースレート
	A & A大波板 (カラー品)	2000	2004	6~15	○		
	パワースレート (カラー品)	2000	2004	15~25	○		
	ハイトップスレート大波 (カラー品)		1982	12~13	—		
石綿含有スレート波板 小波板	浅野小波スレート	1917	2000	6~15	○	1970-1974 青併用 1975-1982 青・茶併用 1983-1986 茶併用	
	朝日小波スレート	1935	1987	6~15	○		
	アスク小波スレート	1987	2000	6~15	○		
	A & A小波板	2000	2004	6~15	○		
	大嶽小波スレート	1971	2003		○		
	四国浅野小波板	1971	2004	6~15	○	1974-1982 青併用	
	第一小波板	1940	1981		○		
	東京小波板	1955	2004	5~15	○		
	ノザワ小波	1931	2004	10	○		
	三菱小波板	1957	2003	10~20	○		
	三重小波スレート	1962	2004	10	○		
	大和小波スレート	1969	2004	7~10	○		
	横浜小波板	1970	1998	10	○		
	ウベ小波スレート	1950	2004	10~13	○		
	東洋小波スレート		1982	10~13	○		
	東洋トップスレート		1982	10~13	○		
	浅野小波板 (カラー品)	1918	2000	6~15	○	1970-1974 青併用 1975-1982 青・茶併用 1983-1986 茶併用	
	朝日波形スレート (カラー品)	1935	1987	6~15	○		朝日ステンド波形スレート (小波)
	アスク小波スレート (カラー品)	1987	2000	6~15	○		アスクステンド#300 波板 (小波) ステンド小波スレート
	A & A小波板 (カラー品)	2000	2004	6~15	○		
石綿含有スレート波板 その他	ノザワサイディング	1978	2002	10	○		
	三菱リブ壁板	1970	2003	10~20	○		
	ルーフワイド	1975	2004	6~15	○	1975-1982 青・茶併用 1983-1986 茶併用	
	朝日エスルーフ	1982	1987	6~15	○		
	アスクエスルーフ	1987	2000	6~15	○		
	エスルーフ	1981	1994	10	○		
	ノザワ中波	1962	1999	10	○		
	ノザワサイディング	1978	2002	10	○		
	サイディングワイド	1974	2004	6~15	○	1974-1975 青併用 1975-1982 青・茶併用 1983-1986 茶併用	
	朝日リブウオール	1980	1987	6~15	○		
	アスクリブウオール	1987	2000	6~15	○		
	舟形スレート	1964	1977	6~15	○	1970-1974 青併用 1975-1977 青・茶併用	
	朝日フレキシブルスレート	1957	1987	6~15	○		
	アスクフレキシブルスレート	1987	2000	6~15	○		
	A & Aフレキシブル波板	2000	2004	6~15	○		
	大嶽波形サイディング	1981	2002		○		
	ウベサイディング	1979	2004	10~13	○		
	サイディングエース	1980	2004	7~10	○		
	超大波スレートP-6	1995	2002	7~10	○		
	ウベスチレート	1967	2004	10~13	○		
ウベラックスレート	1970	2004	10~13	○			
ルーフワイド (カラー品)	1975	2004	6~15	○	1975-1982 青・茶併用 1983-1986 茶併用		
朝日エスルーフ (カラー品)	1982	1987	6~15	○			
アスクエスルーフ (カラー品)	1987	2000	6~15	○			
石綿含有窯業系 サイディング材	E.Tボード (完璧)	1979	1996	4.9~8	○		
	完璧	1996	1998	4.5	○		
	かべ一番	1978	2004	4	○	一部茶併用	
	ラムダワイド	1996	2004	9~18	○		
	防火サイディング	1977	1995	2~8	○		
	セラシティー	1985	1992	5~7	○		

一般名	商品名 (型番・品番)	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考	
					白石綿	その他		
石綿含有窯業系サイディング材	セラロック 60mm	1987	1992	5	○			
	セラディール	1987	1992	5	○			
	ネオロック 22.5mm 及び同質役物	1988	1993	5	○			
	ネオロック 20mm 及び同質役物	1988	1993	5	○			
	DMサイディング及び同質役物	1987	1996	5	○			
	ベルマティエ 25mm 及び同質役物	1988	1993	5	○			
	マルチサイディング横張りタイプの内「RV****」の品番のもの及び同質役物	1986	2000	4	○			
	マルチサイディング縦張りタイプの内「RV****」の品番のもの及び同質役物	1986	2000	4	○			
	ニチアスエンボスサイディング	1974	1990	5~15	○	茶併用		
	エクセリア	1991	1997	2	○			
	ダイケン防火サイディング	1976	1978	5~10	○	茶併用		
	防火ダイケンサイディング	1979	1984	3~5	○	茶併用		
	真打S/防火軒天井ボードS	1981	1992	3~5	○	茶併用		
	真打G/防火軒天井ボードG	1992	2002	5以下	○			
	真打E/防火軒天井ボードE	1984	2002	5以下	○			
	ゴールドモンエンサイディング	1974	1981	8	○	1974一部茶併用		
	彩壁シリーズI型・防火軒天井用ボード	1990	1995	5以下	○			
	彩壁シリーズI型・防火軒天井用ボード	1996	2002	1以下	○			
	彩壁シリーズII型・不燃造作材	1990	1995	5以下	○			
	彩壁シリーズII型・不燃造作材	1996	2002	1以下	○			
	UBボード12	1986	2004	4	○			
	UBボード16	1994	2003	4	○			
	UBボード軒天(平板,有孔板)	2000	2004	4	○			
	クランセリート	1989	2002	1~5	○			
	ラムダ	1978	2004	9~18	○		薄物 15~26mm	
	ラムダII G品	1997	2000	18	○		厚物 50~65mm	
	ほんばん	1981	1989	5	○		自社生産品	
	ほんばん	1989	1995	1未満	○		OEM品	
	ほんばん	1994	1997	4	○			
	セラディング	1987	1989	5	○			
	セラボード	1989	1989	5	○			
	セミックス	1984	1988	5未満	○			
エフクリート	1977	1999	5未満	○				
ノダ耐火サイディング“仁王”	1975	1984	10	○				
ノダセラミックサイディング	1988	1990	5	○				
石綿含有住宅屋根用化粧スレート	カラーベストコロニアル(900)	1961	2001	10~25	○			
	カラーベストコロニアル(600)	1982	1994	5~15	○			
	フルベスト(900)	1971	2003	15以下	○			
	フルベスト(600)	1978	2003	15以下	○			
	フルセラム	1986	2001	15以下	○			
	ニューウエーブ	1983	2003	10~15	○		波形	
	ニューウエーブII	1994	2003	5~10	○		波形	
	ハイルーフ20DX	1996	2004	4~6	○			
	ニューハイルーフ	1983	2004	4~6	○			
	ヘキサ	1999	2004	4~6	○			
	ハーモニー	1997	2004	7~10	○			
	ヨーロッパダッハリベ	1983	2004	4~6	○			
	ヨーロッパダッハビーバー	1984	2004	4~6	○			
	ベルリーナベレー	1994	2000	10~12	○			
	ハイルーフ	1973	2004	4~6	○			
	大和瓦(波瓦)	1986	2003	10~12	○			
	トヨベスト	1975	1980	1				
	トヨかわら55	1996	2002	6	○			
	ダイケンかわら	1975	1982	10	○			
	セクスイかわらU	1975	1990	10~14	○	茶併用		
	UB瓦	1995	1998	22	○			
	石綿含有住宅屋根用化粧スレート屋根役物	カラーベストシリーズ同質役物	1978	1988	10~15	○		ハイリッジ
		カラーベストシリーズ同質役物	1988	2001	15	○		軒先同質役物
ニューウエーブ用同質役物		1983	2003	10~15	○		面戸瓦,急勾配用棟瓦,片流れ用棟瓦	
ニューウエーブII用同質役物		1994	2003	5~10	○		和風用面戸瓦,半瓦	
ニューウエーブ波型スレート用同質役物		1994	2003	5~10	○		洋風用面戸瓦,半瓦,片流れ用棟瓦	
石綿含有押出成形セメント板		アスロック(タイプI)	1970	2004	10	○		
	アスロックL	1988	1995	4	○			
	メース(タイプI)	1974	2004	10~20	○			
	メースFA	1989	1995	5未満	○			
	ファッションボーダー	1986	2004	5	○		FX12,FX18,FZ12,FZ18	
	ファッションボーダー	2004	2006				セビオライト使用	
	フジクリーンはふいた	1992	2000	5	○			
	セラブリックベース10	1989	1998	3	○			
	部材(セラモール・デコモール)	1987	1998	3	○			

一般名	商品名 (型番・品番)	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考
					白石綿	その他	
石綿含有ロックウール吸音天井材	ソーラトン	1971	1981	4	○		
	ソーラトン軒天	1975	1982	1~5	○		
	ソーラトン本実	1976	1987	3~4	○		
	ミネラートン	1968	1969	2	○		
	ダイロートンEX不燃	1985	1987	1~4	○		
	ダイロートンMR準不燃	1985	1986	1~4	○		
	ロッキー	1973	1985	3	○		
	彫り天	1973	1985	3	○		
	和風天	1980	1985	3	○		
	音場天	1980	1985	3	○		
	輸出用ダイロートン	1969	1986	1~4	○		
	オトテン準不燃	1982	1986	1~4	○		
	彫り壁	1980	1985	3	○		
	石綿含有ビニル床タイル	ニットータイル	1960	1986	5~10	○	
ニットータイル(スルーチップ)		1976	1987	12	○		—
ニットータイル(耐酸タイル)		1968	1986	10~15	○	—	
アスファルトタイル(明色・暗色)		1952	1970	45~50	○		田島応用化工株
プラスタイル(M)		1967	1976	15~40	○		
プラスタイル(P)		1955	1985	15~40	○		
プラスタイル(Q)		1966	1969	15~40	○		
プラスタイル(テラゾ)		1959	1960	15~40	○		
マチスタイル		1954	1970	40	○		
Pタイル		1955	1986	3~30	○		
Mタイルソフト		1967	1986	3~30	○		
ソフトン		1960	1979	10~20	○		
フリントタイル(輸入品)		1972	1975	15	○		
フリントタイル(RE/REC)		1976	1986	8	○		
フリントタイル(SR)		1979	1984	8	○		
フリントタイル(クラフトI/II)		1972	1986	8	○		
フリントタイル(クラフトIII)		1983	1985	8	○		
トラバーチン		1975	1986	8	○		田島応用化工株
トラバーチン		1975	1985	5~12	○		東洋リノリウム株
ピサロン		1969	1986	7	○		
ピサロンカジュアル		1980	1984	7	○		
ピサロンツイード		1979	1986	7	○		
コンダクティブタイル(コンタイル)		1970	1986	6~15	○		
コンマルチタイル		1978	1986	3~5	○		
モンドリアン		1976	1980	7	○		
パステラル		1983	1986	8	○		
耐熱タイル		1970	1980	5~50	○		
耐油タイル		1979	1986	4~11	○		信越ポリマー株
耐油タイル		1970	1986	5~50	○		田島応用化工株
耐酸タイル		1968	1984	4~11	○		信越ポリマー株
耐酸タイル		1963	1972	8	○		東洋リノリウム株
耐酸タイル		1959	1986	5~50	○		田島応用化工株
アスファルトタイル(マチコA)		1963	1973	20	○		東洋リノリウム株
マチコV		1963	1985	4.7~12	○		
マチコソフト		1965	1985	5	○		
マチコJソフト		1965	1985	5~12	○		
マチコスルーチップ系統		1965	1985	5~12	○		スルーチップ、ミニ、パ
ビニラートタイル		1957	1967	23	○		
帯電防止タイル		1969	1985	8	○		東洋リノリウム株
帯電防止タイル		1971	1986	4~11	○		信越ポリマー株
マチコフリータイル		1969	1985	8	○		
マチコサントイル		1963	1972	8	○		
GAFタイル		1973	1976	17	○		
ポリマーブル		1961	1986	4~11	○		
スプラッター		1961	1986	4~11	○		
SRハイソフト		1961	1986	4~11	○		
アームストロングタイル		1952	1982		○		
石綿含有ビニル床シート	CFシートH	1972	1983	36	○		
	CFシートP	1972	1983	36	○		
	SFフロア(マーブル)	1980	1985	5	○		
	サーカンスフロア(マーブル、プレーン)	1984	1988	5	○		
	GAFシート	1971	1981	43	○		
	ACフロア	1977	1986	3~5	○		
	フクビリウム	1974	1987	19~28	○		
	フクビリウム重歩行	1978	1989	15	○		
	アームストロング長尺シート	1951	1984		○		
	サンゲツフロア	1979	1990	15~34	○		
	シャトラン	1970	1980		○		
	ポンリウムEタイプ	1975	1985	34	○		
	ポンリウムSタイプ	1972	1985	32	○		
	アートルウム	1973	1976	23	○		
	クッションフロア	1972	1980		○		

一般名	商品名 (型番・品番)	製造開始	製造終了	石綿含有率	石綿の種類		備考
					白石綿	その他	
石綿含有 けい酸カルシウム 床材	アスベストフロア	1966	1975	15~25	○		
	シグマフロア	1984	1988	15~25	○		
	ニチアスフロア	1975	1988	15~25	○		
石綿含有ソフト巾木	ビニラート巾木	1960	1966	23	○		
石綿セメント円筒	浅野煙突	1960	2000	10~20	○		
	浅野耐火パイプ	1981	1988	2~15	○		
	浅野換気用耐火パイプ	1981	1988	2~15	○		
	ニューカポスタック (ライナー部)	1988	1991	20~30	○		断熱層部は無石綿