

BATの参考表【平成26年4月時点】

- 本表は、平成25年12月時点での確認ができる情報に基づいて整理したものである。原則として、今後毎年度見直し、必要に応じて随時更新する。
- 下記(A)については、環境影響評価法が施行された平成11年(1999年)以降に商用運転開始している発電設備を整理し、設計熱効率が最良となる発電方式について、発電規模別に整理を行つたもの。
- (B)に記載された発電技術について、革新的な発電技術の場合には、経済性、信頼性について問題がないことを確認するため、商用運転開始後2年程度を経過した時点で、その間に経済性・信頼性を損なうような特別な事情(通常運転が継続出来ないような事情等)が生じた場合を除いて、(A)に記載することとする。
- 热効率は立地条件(海水温や気温等)やレイアウト、燃料の性状、メーカー毎の詳細設計、周辺機器の性能等により変動するため、下記に整理した設計熱効率はあくまで目安である。
- 海外で採用されている発電技術の中には、下記に記載した発電技術の性能と同等程度のものがあることにも留意する。
- このBATの参考表では石炭火力と天然ガス火力に関する発電技術を整理している。石炭や天然ガス以外の燃料種(副生ガス等)を用いて発電(専/混焼)を行う場合においては、当該燃料種の性質や調達方法、発電規模等を適切に勘案した上で、最適な発電方式を検討することが必要となる。

(A)経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開始をしている最新鋭の発電技術

発電規模 [kW]	発電方式 【燃焼度等】	燃料		フェーズ	設計熱効率(発電端) [%:HHV] (カッコ内の値は%: LHV)	設計熱効率(送電端) [%:HHV] (カッコ内の値は%: LHV)
		燃料種	燃料仕様			
石炭火力						
90~110万kW級	微粉炭火力 【超々臨界圧(USC)】	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	商用運転中	43 (45)	40 (42)
70万kW級	微粉炭火力 【超々臨界圧(USC) ／超臨界圧(SC)】	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	商用運転中	42.5※ (44.5)	40 (42)
60万kW級	微粉炭火力 【超々臨界圧(USC)】	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	商用運転中	42 (44)	39 (41)
50万kW級	微粉炭火力 【超臨界圧(SC)】	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	商用運転中	42.5 (44.5)	39.5 (41.5)
20万kW級	微粉炭火力 【亜臨界圧(Sub-C)】	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	商用運転中 (主に自家消費用や系統規模の小さい箇所に設置される電源に採用される)	41 (43)	38 (40)
	石炭ガス化複合発電 (IGCC)【空気吹き】[1200°C級]	石炭	○灰融点の低い石炭(灰溶融温度1400°C以下)主体	実証機を商用化 (実証試験において一定の信頼性は確認されているが、実証機の建設費に国が3割の補助をしたため、経済性については精査が必要である)	46 (48)	40.5 (42)

※ 70万kW級の石炭火力について、発電端熱効率(HHV)で44%を超えるものも存在するが、立地条件の特殊性に応じたプラント設計が要因であるため、表には記載していない。

天然ガス火力						
<東日本(50Hz地域)> ※						
80万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1450°C級】【多軸型】	LNG	-	商用運転中	50.5 (56)	49 (55)
50万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1500°C級】【一軸型】	LNG	-	商用運転中	53 (59)	52 (58)
40万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1400°C級】【一軸型】	LNG	-	商用運転中	52 (58)	51 (57)
<西日本(60Hz地域)> ※						
60万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1300°C級改良型】【多軸型】	LNG	-	商用運転中	52 (58)	51 (57)
40万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1500°C級】【一軸型】	LNG	-	商用運転中	52 (58)	51 (57)
30万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1400°C級】【一軸型】	LNG	-	商用運転中	51 (57)	50 (56)
20万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1200°C級】【一軸型】	LNG	-	商用運転中	51.5 (57)	50.5 (56)

※ 汎用品であるガスタービンは、周波数(50/60Hz)に応じた製品ラインナップが整えられていることを踏まえ、東日本[50Hz地域]／西日本[60Hz地域]で分けて分類している。

(B)商用プラントとして着工済み(試運転期間等を含む)の発電技術及び商用プラントとしての採用が決定し環境アセスメント手続きに入っている発電技術

発電規模 [kW]	発電方式 【燃焼度等】	燃料		フェーズ	設計熱効率(発電端) [%:HHV] (カッコ内の値は%: LHV)	設計熱効率(送電端) [%:HHV] (カッコ内の値は%: LHV)
		燃料種	燃料仕様			
石炭火力						
60万kW級	微粉炭火力 【超々臨界圧(USC)】	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	建設中 【2020年度商用運転開始予定】	42.5 (44.5)	40.5 (42.5)

天然ガス火力						
<東日本(50Hz地域)> ※						
70万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1600°C級】【一軸型】	LNG	-	建設中 【2016年商用運転開始予定】	54.5 (61)	53 (59.5)
50万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1600°C級】【一軸型】	LNG	-	環境アセスメント手続中 【2018年度商用運転開始予定】	56 (62)	55 (61)
<西日本(60Hz地域)> ※						
110万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1600°C級】【多軸型】	LNG	-	建設中 【2017年度商用運転開始予定】	55.5 (62)	54 (60.5)
50万kW級	ガスタービンコンバインドサイクル (GTCC)【1600°C級】【一軸型】	LNG	-	平成25年度8月運転開始 (革新的技術のため、経済性、信頼性について確認中)	54 (60)	52.5 (58.5)

※ 汎用品であるガスタービンは、周波数(50/60Hz)に応じた製品ラインナップが整えられていることを踏まえ、東日本[50Hz地域]／西日本[60Hz地域]で分けて分類している。

(C)上記以外の開発・実証段階の発電技術

発電規模 [kW]	発電方式 【燃焼度等】	燃料		フェーズ	設計熱効率(発電端) [%:HHV] (カッコ内の値は%: LHV)	設計熱効率(送電端) [%:HHV] (カッコ内の値は%: LHV)
		燃料種	燃料仕様			
石炭火力						
50~100万kW級	微粉炭火力 先進超々臨界圧(A-USC)	石炭	○瀝青炭で灰融点の高い石炭(灰溶融温度1400°C超)主体	高温耐熱材料の開発や2段再熱方式のシステムの検討等の要素技術の開発段階 【2020年代実用化を目指す】	-	46 (48)
40~50万kW級	石炭ガス化複合発電 (IGCC)【空気吹き】[1500°C級]	石炭	○灰融点の低い石炭(灰溶融温度1400°C以下)主体	1200°C級の実証試験は終了。ガスタービン燃焼温度を上げるために、燃焼器部分等の開発が必要となる。	-	46 (48)
17万kW級	石炭ガス化燃料電池複合発電 (IGFC)	石炭	○亜瀝青炭～瀝青炭 ○灰融点温度の低い石炭(1500°C以下)	要素技術の実証試験段階(酸素吹IGCC実証機の詳細設計段階) 【2018年度に酸素吹IGCCの実証試験終了予定、IGFCの実証試験終了予定は2021年頃】 【2030年代実用化を目指す】	-	55
天然ガス火力						
60万kW級	コンバインドサイクルガスタービン (GTCC)【1700°C級】	LNG	-	実証試験段階 (冷却システムや燃焼器技術などの個別要素技術の開発・検証) 【2020年度実証試験終了予定】	-	57 (63)
10万~20万kW	高湿分空気利用ガスタービン (AHAT)	LNG	-	実証試験段階 (高湿分燃焼器などの個別要素技術開発・検証) 【2020年度実証試験終了予定】	-	51 (56.7)

(参考1)石炭火力の発電方式について

亜臨界圧(Sub-C : Sub Critical、ボイラの型式がドラム式)…蒸気圧力が22.1MPa未満。発電規模が大規模なものには、熱効率の良いUSCやSCが採用されるが、小規模のものにはSub-Cが採用されている。

超臨界圧(SC: Super Critical)…蒸気圧力が22.1MPa以上かつ主蒸気温度が566°C以下。設計によってはUSC並の熱効率となるものもある。

超々臨界圧(USC: Ultra Super Critical)…超臨界圧(SC)のうち、主蒸気温度が566°Cを超えるもの。発電規模が大規模となるため、小規模のものには採用不可。

(参考2)HHV(高位発熱量基準)とLHV(低位発熱量基準)の熱効率の関係式

石炭 : 热効率(LHV) = 热効率(HHV) / 0.95, LNG : 热効率(LHV) = 热効率(HHV) / 0.9

(参考3)送電端熱効率と発電端熱効率の関係式

送電端熱効率 = 発電端熱効率 × (1 - 所内率)

【所内率 ; 石炭 : 6.2%、LNG : 2.0% (出典:コスト等検証委員会報告書(