



< 建材分析結果 >

試験方法: JIS:位相差顕微鏡による分散染色分析法及びX線回折分析法(JIS A 1481:2008)
 PLM:偏光顕微鏡を用いたアスベスト分析法(EPA Method 600/R-93-116)

試料名称		採取場所(地点名)	住所	建材種類
富久山⑥		富久山清掃センター 集積場	福島県郡山市富久山 町福原字北畑40-1	ケイカル板
定性結果		アスベスト種類	含有率	分析に要した時間
JIS	含有	クリソタイル	2.0%	10時間
		アモサイト	0.2%	
PLM	含有	クリソタイル	-	15分 (持ち帰り分析結果)
		アモサイト	-	
試料写真				
				

試料名称		採取場所(地点名)	住所	建材種類
高萩市②		高萩市集積場	茨城県高萩市赤浜地内	スレートボード
定性結果		アスベスト種類	含有率	分析に要した時間
PLM	含有	クリソタイル	7%	約15分
		-	-	
		-	-	
試料写真				
				

試料名称		採取場所(地点名)	住所	建材種類
高萩市③		高萩市集積場	茨城県高萩市赤浜地内	スレートボード
定性結果		アスベスト種類	含有率	分析に要した時間
PLM	含有	クリソタイル	7%	約15分
		-	-	
		-	-	
試料写真				
